

B.

Timberland




ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA


B_ Especificação Técnica

Timberland

Cores



HB - 002 -
Serenity Oak



HB - 001 -
Harmony Oak



001 - Canyon Oak



002 - Classic Oak



003 - Pacific Oak



004 - Woodland
Oak



005 - Silver Oak

Atributo	Norma	Timberland	Timberland HB
PROPRIEDADES	ABNT NBR 14917-1 / ISO 10582	Piso vinílico Heterogêneo SPC Clic com base acústico (HTE)	Piso vinílico Heterogêneo SPC Clic com base acústico (HTE)
CLASSIFICAÇÃO DE USO	ABNT NBR 14917-1 / ISO 10874	23 - Residencial pesado 32 - Comercial geral	23 - Residencial pesado 32 - Comercial geral
DIMENSÕES	ISO 24342 / ASTM F2055-17	123,5 cm x 19,2 cm	71,00 cm x 14,20 cm
ESPESSURA TOTAL	ISO 24346	5 mm (4mm + 1mm Base Acústica IXPE)	5 mm (4mm + 1mm Base Acústica IXPE)

Atributo	Norma	Timberland	Timberland HB
CAPA DE USO	ISO 24340 / EN 429	0,50 mm	0,50 mm
PESO TOTAL	ISO 23997	8430 g/m ² (22 kg/caixa)	8570 g/m ² (22 kg/caixa)
EMBALAGEM - PEÇAS / M ²	ISO 24342	11 / 2,608 m ²	26 / 2,620 m ²
TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE	-	Anti Microbial PureCoat UV - PUR	Anti Microbial PureCoat UV - PUR
CONTEÚDO CAMADA DE USO / TEOR DE AGLUTINANTE	ABNT NBR 14917-1/ ISO 10582	TIPO I	TIPO I
CLASSIFICAÇÃO DE REAÇÃO AO FOGO	ISO 13501	Bfl-s1	Bfl-s1
CLASSIFICAÇÃO DE REAÇÃO AO FOGO	ABNT NBR 16626	II-A	II-A
REAÇÃO AO FOGO - FLUXO CRÍTICO DE ENERGIA RADIANTE	NBR 8660 / ISO 9239-1	≥ 8kw/m ²	≥ 8kw/m ²
REAÇÃO AO FOGO - IGNITABILIDADE	ISO 11925:2	FS ≤ 150mm EM 20s	FS ≤ 150mm EM 20s
DESIDADE DE FUMAÇA	ASTM E 662	DM ≤450	DM ≤450
REAÇÃO AO FOGO	ASTM E 648	CLASSE 1	CLASSE 1
RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO	DIN 51130 / AS 4586 / EN 13893	R9	R9
RESISTÊNCIA A ABRASÃO	EN 660 -2	GRUPO T	GRUPO T
CASTOR CHAIR	ISO 4918	15,000R	15,000 R
INDENTAÇÃO RESIDUAL	ISO 24343-1	≤ 0,1 mm	≤ 0,1 mm
SOLIDEZ À LUZ	ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6
ISOLAMENTO DO SOM AO IMPACTO	ISO 10140-3 / ISO 717-2	Δ18 Db	Δ18 Db

Atributo	Norma	Timberland	Timberland HB
RESISTÊNCIA BACTERIANA	ISO 846 PART C	SEM ALTERAÇÃO	SEM ALTERAÇÃO
PROPENSÃO ELÉTRICA ESTÁTICA	EN 1815	≤ 2,0 Kv	≤ 2,0 Kv
SISTEMA DE PISO RADIANTE (AQUECIMENTO)	EN 1264-2	-	-
ESTABILIDADE DIMENSIONAL / ARQUEAMENTO	EN ISO 23999	≤ 2,0 kV	≤ 2,0 kV
FTLATOS	-	LIVRE	LIVRE
EMIÇÃO DE COV - CERTIFICADO	-	FLOORSCORE E EUROFINS INDOOR AIR COMFORT GOLD	FLOORSCORE E EUROFINS INDOOR AIR COMFORT GOLD
SUSTENTABILIDADE	-	EPD	EPD
FABRICANTE CERTIFICADO	-	ISO 9001 e 14001	ISO 9001 e 14001
PRODUTO IMPORTADO	-	CHINA	CHINA
GARANTIA	-	Produto garantido contra defeitos latentes de fabricação pelo período de 15 anos (comercial) ou Vitalícia limitado (residencial) da data da compra.	Produto garantido contra defeitos latentes de fabricação pelo período de 15 anos (comercial) ou Vitalícia limitado (residencial) da data da compra.
ARMAZENAMENTO	-	EMPILHAMENTO MÁXIMO: 5 CAIXAS NA HORIZONTAL / EM LOCAL COBERTO E PLANO	EMPILHAMENTO MÁXIMO: 5 CAIXAS NA HORIZONTAL / EM LOCAL COBERTO E PLANO



Empresa certificada ISO
9001



Empresa certificada ISO
14001



23 - Residencial pesado



Floorscore



32 - Comercial geral



Tratamento de superfície
PUR



Livre de ftalatos



IXPE



Design ultra realístico



Textura sincronizada -
Embossed in register



Menos repetição



Excimer Xtra Matte Finish



Sistema click Angle-Angle



100% Waterproof



Pet-friendly



Isolamento do som ao
impacto



Selo de garantia de uso em
área comercial média -
Timberland




Garantia Lifetime -
Timberland



EPD - Timberland

Métodos de Instalação

Siga as setas impressas no verso do produto.



Ashlar

Importante

As especificações técnicas dos produtos poderão variar de acordo com as tolerâncias normais do processo de fabricação e/ou pela aplicação de novas tecnologias. Quaisquer variações não afetarão a qualidade e o desempenho de nossos produtos. Para mais informações sobre este produto entre em contato com nosso departamento técnico.



Belgotex do Brasil Indústria de Carpetes LTDA.

CNPJ: 02.305.606/0001-60

CEP: 84043-737 | Avenida José Carlos Gomes

Ponta Grossa - PR | Brasil

Atualizado em 01/10/2026