

# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

| Atributo                             | Norma       | Timberland                                        | Timberland HB                            |
|--------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Tipo de revestimento                 | NBR 14917-1 | Piso vinílico heterogêneo com base compacta (HTC) | base compacta (HTC)                      |
| Classificação de uso                 | ISO 10874   | Residencial moderado                              | Residencial moderado                     |
| Espessura total                      | ISO 24346   | 2mm                                               | 2mm                                      |
| Capa de uso de PVC                   | ISO 24340   | 0,15mm                                            | 0,15mm                                   |
| Dimensões                            | ISO 24342   | 208,5x1230mm<br>104,5x600,3mm                     | 208,5x1230mm<br>104,5x600,3mm            |
| Embalagem                            | ISO 24342   | 20 réguas (5,13m²)<br>62 réguas (3,89m²)          | 20 réguas (5,13m²)<br>62 réguas (3,89m²) |
| Peso total                           | ISO 23997   | 3850g/m²                                          | 3850g/m²                                 |
| Peso total por caixa                 | ISO 23997   | 19750g<br>14976g                                  | 19750g<br>14976g                         |
| Armazenamento                        | -           | Empilhamento máximo 15 caixas / base elevada      |                                          |
| Padronagem                           | -           | Diversos (consultar catálogo)                     | Diversos (consultar catálogo)            |
| Proteção superficial                 | -           | Extreme Protection                                | Extreme Protection                       |
| Teor de aglutinantes                 | ISO 10582   | Tipo I                                            | Tipo I                                   |
| Resistência ao escorregamento        | DIN 51130   | R9                                                | R9                                       |
| Indentação residual                  | ISO 24343-1 | 0,04mm                                            | 0,04mm                                   |
| Estabilidade dimensional             | ISO 23999   | ≤ 0,25%                                           | ≤ 0,25%                                  |
| Classificação de reação ao fogo      | NBR 16626   | Classe II A                                       | Classe II A                              |
| Absorção do som ao impacto           | ISO 717-2   | $\Delta_{LW}$ 4dB                                 | $\Delta_{LW}$ 4dB                        |
| Estabilidade da cor                  | ISO 105-B02 | ≥ 6                                               | ≥ 6                                      |
| Resistência química                  | ISO 26987   | Boa resistência a substâncias comuns              | Boa resistência a substâncias comuns     |
| Resistência à condutividade elétrica | EN 1815     | < 2,5kV<br>(sobre concreto)                       | < 2,5kV<br>(sobre concreto)              |
| Emissão de COV                       | ISO 16000-6 | ≤ 10µg/m³<br>(depois de 28 dias)                  | ≤ 10µg/m³<br>(depois de 28 dias)         |

\* Belgotex do Brasil



Gestão da qualidade



Gestão ambiental



Garantia



Performance



33 - Comercial pesado



Sustentabilidade



Fabricado com orgulho no Brasil



QUALIDADE-ABNT-AMBIENTAL  
PE - 158



ANTIBACTERIANO

